

استخدام الخامات الجيولوجية (البوزولانا + الجير) في صناعة مواد البناء (طوب)

كلية الجريف التقنية

د. مالك أحمد محمد الشيخ

جامعة أم درمان الإسلامية

د. مجدي محبوب سعد

المستخلص :

تم في هذا البحث دراسة استخدام البوزولانا كبديل جزئي للأسمنت. تم إجراء عدد من التجارب المعملية علي مادة البوزولانا الطبيعية والصناعية لعمل خلطة أسمنتية بوزلانية وتم الوصول للنتائج التالية : البلوك البوزلاني أكثر صلابة وتحملاً لمقاومته للإحمال من البلك الخرساني وأيضاً البلوك البوزلاني لا يتأثر بالتمليح مقارنة بالبلوك الخرساني وبالتالي تتوصل لهدف الدراسة وهو المساهمة في حل مشاكل التمليح في المناطق الساحلية (بورتسودان) وكذلك المساهمة في إحداث توازن بيئي وصحي بتقليل نسبة استخدام الأسمنت وزيادة استخدام المواد الطبيعية (البوزولانا قليلة التكلفة)

الكلمات المفتاحية: خامات جيولوجية ، بوزلانا ، جير ، طوب ، مواد بناء .

Abstracts:

In this research, a study was conducted about the use of pozzolana as a partial alternative for cement. A number of experiments have been carried out on natural and industrial pozzolana substance for making pozzolana cement mixture. The result as coming: The pozzolana blocks are more solid and durable in resistance of loads than cement blocks. Never the less, the pozzolanic blocks not affected by salting as cement blocks and by that we reach the goal of the study which is contributing in solving salting problem in coastal regions {port Sudan}, as well as, contributing to environmental balance by reducing cement percent and use the natural and low cost pozzolana substance.

Key Words: geological-materials-pozzolana-lime- building materials- bricks

المقدمة :

يتم استعمال العديد من المواد لتصنيع الخرسانة بغرض الحصول على مقاومة عالية وتقليل التكلفة بإستخدام المواد المتوفرة محلياً وقد تم في هذا البحث دراسة استخدام بوزلانا الرماد البركاني كبديل جزئي للأسمنت وتم قياس مقاومة الضغط للخرسانة في فترات مختلفة وهي (7,14,28) يوم ، وكما اضيف الجير لبوزلانا الرماد البركاني لدراسة تأثيره ، وذلك لتحديد افضل الكميات لاضافتها للخرسانة للحصول علي مقاومة عالية ، وعند المقارنة بين الخلطات التي تم فيها اضافته الأسمنت للبوزولانا مع الجير بالنسب 10% و اضافته بنسبة 15 % كانت اعلي قيم لمقاومة الضغط للخرسانة عندما كانت نسبة الاسمنت 15% وتبين ان البلوكات البوزولانية اقل تأثير بالتمليح من البلوكات الاسمنية العادية مما يسهم في حل مشاكل البناء والذي تؤثر عليه الملوحة وخاصة في المناطق الساحلية في السودان (بورتسودان).

الدراسة النظرية:**مادة البوزولانا:**

البوزولانا عبارة عن مادة طبيعية بركانية سوداء اللون خفيفة الوزن ، وهي مادة اقتصادية تستخدم في صناعة الأسمنت، ولكن ليست لها الخاصية الأسمنية في حدها ذاتها الا انها تحتوي علي مكونات لها القدرة على التفاعل مع الجير وفي وجود الماء لتكوين مركبات مستقرة غير ذائبة لها الخاصية الأسمنتية ، تتواجد في الطبيعة كخامات معدنية وقد تحضر صناعياً⁽¹⁾.
فالبوزولانا الطبيعية على وجه العموم ذات اصل بركاني ولكن ايضاً توجد علي هيئة اترية دياتومية، أما البوزولانا الصناعية فأنها في الأساس ناتج المعالجة الحرارية لبعض المواد الطبيعية مثل : (الأطيان - الصفائح - بعض الصخور السيلسية - رماد وقود الفحم ونفايا النباتات المحروقة) والبوزولانا سواء كانت طبيعية او صناعية تحتوي على مكونات سيلسية نشطة او خليط من السيليكا والالومينا النشطة⁽²⁾.

فوائد البوزولانا الطبيعية والصناعية :

- للبوزولانا الطبيعية والصناعية عدة فوائد منها .
- تحسين جودة الخرسانة .
- تقلل من حرارة الأمهة .
- زيادة مقاومة الخرسانة .
- تزيد من مقاومة المبني لاختراق الاملاح والاحماض⁽³⁾.
- فوائد البوزولانا الطبيعية هي :-
- يمنع اختراق املاح الكلوريد ويعمل على تخفيض احتمالية تعرض الحديد المسلح للصدأ .
- يمنع اختراق املاح الكبريتات ويعمل علي تقليل انتفاخ الخرسانة .
- يقاوم العفن والبكتريا ويعمل على تقليل انتفاخ الخرسانة .
- تحسن من درجة العزل الحراري ، ومقاومة الحريق .

تحافظ على قوة تحمل الخرسانة للضغط بنفس فاعليه الأسمنت البورتلاندي. يساعد استخدام البوزولانا الطبيعية في الخرسانة على تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية الصيانة وزيادة العمر الافتراضي للمنشأة . توفير تكلفة في المشاريع نظراً لانخفاض تكلفة البوزولانا المحلية مقارنة بتكلفة البوزولانا المستوردة من الخارج .⁽⁴⁾

مواقع تواجد البوزولانا في السودان :

تتوفر انواع كثيرة من البوزولانا الطبيعية والصناعية بإقليم دارفور واهمها الرماد البركاني حيث توجد كميات كبيرة بمنطقة جبل مرة يغطي مساحة (3700 كلم 2) وجبال الميدوب.

مميزات البلوك البوزولاني :

- 1 - العزل الحراري .
- 2- خفة الوزن .
- 3-العزل الصوتي.
- 4- حماية الطبيعة .
- 5- مقاومة الملوحة .
- 6 - مقاومة الحرائق .⁽⁵⁾

المواد والطرق :

الاختبارات المعملية :

اجريت بمعهد البحوث والاستشارات الصناعية الخرطوم .

مواد الأختبار :

البوزولانا الطبيعية والصناعية والجير والرمل .
الاختبارات المعملية التي أجريت علي المواد :

الاختبار الاول مقاومة الكسر:

هو معرفة البلوكات الاكثر تحملاً لمقاومة الضغط باستخدام نسب مختلفة .

الاختبارات الثاني قياس تاثير التمليح :

تم وضع البلوكات في سواحل البحر الاحمر لمعرفة تاثير التمليح عليها وذلك بثلاثة مراحل وهي:

- المرحلة الأولى بدفن البلوكة الأولى في الأرض تماماً .
- المرحلة الثانية بدفن نصف من البلوكة الثانية في الأرض والنصف الآخر فوق الأرض.
- المرحلة الثالثة بوضع البلوكة الثالثة فوق الارض .

التجربة رقم (1) :

مقاومة الكسر لبلوكة من خليط (البوزولانا الطبيعية والجير والرمل)

الأدوات :

- ميزان وزن المواد .
- سطح خشبي لخلط المواد .
- سيخة لدمك الخلطة .
- ماكينة يدوية لصب العينة .

طريقة الاختبار :

خلط 4 كجم من البوزولانا الطبيعية مع 3 كجم من الجير خلطهم جيد وبعد ذلك اضافة كجم من الرمل واطافة الماء بالتمطير بحيث لاتكون جافة ولا مبلله اي متماسكة ،ثم صبها في قالب الماكينة قياس (12*14*30) سم وبعدها انزال غطاء القالب وقفل التأمين ثم ضغطها يدوياً وبعد ذلك اخراج العينة من الماكينة وإدخالها داخل كيس نايلون عادي لتكون التفاعلات داخل العينة .

التجربة رقم (2):

مقاومة الكسر لبلوكة من خليط (البوزولانا الطبيعية والجير والرمل).

طريقة الاختبار :

خلط 5 كجم من البوزولانا الطبيعية مع 2 كجم من الجير خلطهم جيداً وبعد ذلك اضافة 2 كجم من الرمل واطافة الماء بالتمطير حيث لاتكون جافة ولاتكون مبلله أي متماسكة ثم صبها في قالب الماكينة قياس (12*14 *30) سم وبعدها انزال غطاء القالب وقفل التأمين ثم ضغطها يدوياً وبعدها إخراج العينة من الماكينة وادخالها داخل كيس نايلون عادي لتكون التفاعلات داخل العينة.

التجربة رقم (3) :

مقاومة الكسر ومقاومة التمليح لبوكة من خليط (البوزولانا الصناعية والجير

والرمل والأسمنت)

طريقة الاختبار :

خلط 4 كجم من البوزولانا الصناعية مع 3 كجم من الجير خلطهم جيد وبعد ذلك اضافة 2 كجم من الرمل واطافة كجم من الاسمنت واطافة الماء بالتمطير حيث لاتكون جافة ولا مبلله اي متماسكة ، ثم صبها في قالب الماكينة قياس (12*14*30) سم وبعدها انزال غطاء القالب وقفل التأمين ثم ضغطها يدوياً وبعد ذلك اخراج العينة من الماكينة ثم رشها بعد 24 ساعة .

التجربة رقم (4) :

مقاومة الكسر ومقاومة التمليح لبوكة من خليط (البوزولانا الصناعية والجير

والرمل والأسمنت)

طريقة الاختبار :

خلط 5 كجم من البوزلانا الصناعية مع 2 كجم من الجير خلطهم وبعد ذلك اضافة 2 كجم من الرمل واطافة كجم من الاسمنت واطافة الماء بالتمطر لاتكون جافة ولابلله اي متماسكة ، ثم صبها في قالب الماكينة قياس (30 * 14 * 12) سم وبعدها انزال غطاء القالب وقفل التأمين ثم ضغطها يدوياً وبعدها اخراج العينة من الماكينة ثم رشها بعد 24 ساعة .

جدول رقم (1) يوضح نتائج مقاومة الكسر

رقم العينة	وزن العينة Kg	مقاومة الكسر N/mm ²			مقاومة الضغط بعد التأثير بالتمليح خلال 28 يوم		
		7 يوم	14 يوم	28 يوم	الاساس	الوسط	الأعلى
1	7.5	-	-	65	-	-	-
2	7.5	-	-	97	-	-	-
3	7.5	72	92.5	146.5	173	120	114.5
4	7.5	129	138.6	150	170	141.5	141

الخاتمة:

إستخدام البوزلانا الطبيعية يعمل على توفير التكلفة في المشاريع الحكومية والخاصة نظراً لأنخفاض تكلفة البوزلانا المحلية مقارنة بتكلفة البوزلانا المستوردة وذلك يساعد في نمو الإقتصاد. يساعد إستخدام البوزلانا الطبيعية في الخرسانة على تحسين الخواص الفيزيائية والكيميائية وتقليل الصيانة وزيادة العمر الافتراضي للمنشآت.

النتائج :

من التجارب التي أجريت تم الوصول للنتائج التالية:

- البلوك البوزلاني خفيف الوزن من البلوك الخرساني .
- البلوك البوزلاني اكثر صلابة وتحملا لمقاومته للاحمال من البلوك الخرساني .
- البلوك البوزلاني لايتأثر بالتمليح مقارنة بالبلوك الخرساني .
- وهذه النتائج قد أثبتت صحة فرضية البحث .

التوصيات :

- تبني المشاريع التي يمكن ان تكون مصدر إقتصادي للدولة .
- الإستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة محليا وتشجيع البحوث التطبيقية عليها .
- تشجيع البحوث التطبيقية للاستفادة من اعادة تدوير المخلفات الصناعية والزراعية .
- توفير آليات لعمل طحن البوزولانا لانتاج الأسمنت البوزولاني والأستفادة منه في صناعة الطوب (البلوك).
- توفير افران لحرق البوزولانا الصناعية بالطرق المعملية لانتاج بوزولانا بجودة عالية .
- توفير مصانع لتصنيع الأسمنت البوزولاني .
- تشجيع البناء بالطوب البوزولاني فقط في جميع ولايات الساحل المتأثرة بالملوحة وذلك لمقاومة هذا النوع للتمليح وصلابته .

المصادر والمراجع :

- (1) شريف فتحي الشافعي ، خصائص استخدامات مواد البناء ، مكان النشر: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 2012، ص 83.
- (2) معهد البحوث والإستشارات الصناعية ، بدائل البناء من المواد المحلية ، الخرطوم.
- (3) شريف محمد ابراهيم ، موقع البوزلانا في السودان. <https://ar.wikipedia.org/ww.abuhabiebnv.ae>
- (4) د. إبراهيم علي الدرويش ، الخرسانة موادها وصناعتها وخواصها وضبط جودتها وترميمها، مكان النشر: منشأة المعارف ، 2000م،
- (5) م. شريف الشامي ، مواد البناء ، مكان النشر: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 2012 م ، ص 41.

المصادر والمراجع:

- (1) شريف فتحي الشافعي ، خصائص استخدامات مواد البناء ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 2012م ،، 83.
- (2) شريف الشامي ، مواد البناء، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2012م ، 41.
- (3) شريف محمد ابراهيم ، موقع البوزولانا في السودان. <https://ar.wikipedia.org ww.abuhabiebnv.ae>.
- (4) شريف محمد ابراهيم ، موقع البوزولانا في السودان. <https://ar.wikipedia.org ww.abuhabiebnv.ae>.
- (5) د. إبراهيم علي الدرويش ، الخرسانة موادها وصناعتها وخواصها وضبط جودتها وترميمها، منشأة المعارف، القاهرة 2000م، 25.